

[Previous Doc](#)   [Next Doc](#)   [Go to Doc#](#)  
[First Hit](#)

☐ [Generate Collection](#)

L2: Entry 16 of 17

File: DWPI

Nov 9, 1978

DERWENT-ACC-NO: 1978-90545A  
DERWENT-WEEK: 197850  
COPYRIGHT 2007 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Terbium-activated green fluorescent material - for use in mercury vapour lamps

PATENT-ASSIGNEE: TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO (TOKE)

PRIORITY-DATA: 1977JP-0042625 (April 15, 1977)

[Search Selected](#)   [Search ALL](#)   [Clear](#)

## PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
<input type="checkbox"/> <a href="#">JP 53128588 A</a>	November 9, 1978		000	

INT-CL (IPC): C09K 11/46; H01J 61/44

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 53128588A

## BASIC-ABSTRACT:

The greenish fluorescent material (I) has the compsn.  $Y(3-x-y)Ca_xAl_5-xSi_xO_{12}$ , (sic) (where  $x = 0.2-2.5$  and  $y = 0.05-1.0$ ). (I) has improved brightness at high temp. (cf. Tb-activated  $Y_3Al_5O_{12}$  of garnet structure) and can be prepared by the calcination at 1200 degrees C for 2 hours.

(I) is prepd. by (1) calcination of a mixt. of raw materials, such as alumina, yttrium oxide, calcium carbonate, silicon oxide and oxide of fluoride of Tb, (2) prepn. of  $Y_3Al_5O_{12}$  and then calcination of a mixt. of  $Y_3Al_5O_{12}$ , SiO and CaO or CaCO<sub>3</sub> or (3) prepn. of  $Y_3Al_5O_{12}$  and  $Ca_3Al_2Si_3O_{12}$  separately and calcination of a mixt. of these. As fusing agent, ammonium, aluminium or potassium fluoride may be used.

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 53128588A

## EQUIVALENT-ABSTRACTS:

DERWENT-CLASS: G04 L03 V05 X26

CPI-CODES: G04-A; L03-C02C;

[Previous Doc](#)   [Next Doc](#)   [Go to Doc#](#)

⑨日本国特許庁

⑪特許出願公開

# 公開特許公報

昭53—128588

⑥Int. Cl.<sup>2</sup>  
C 09 K 11/46 //  
H 01 J 61/44

識別記号

⑦日本分類  
13(9) C 114.9  
93 D 312

庁内整理番号  
6575—4A  
7135—51

④公開 昭和53年(1978)11月9日

発明の数 1  
審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑤緑色発光螢光体

⑫発明者 成田一夫

川崎市幸区小向東芝町1 東京  
芝浦電気株式会社総合研究所内

⑭特 願 昭52—42625

⑮出 願 昭52(1977)4月15日

⑯発明者 田屋明

川崎市幸区小向東芝町1 東京  
芝浦電気株式会社総合研究所内

⑰出 願 人 東京芝浦電気株式会社


川崎市幸区堀川町72番地

⑱代理人 弁理士 則近憲佑 外1名

## 明 細 書

1. 発明の名称 緑色発光螢光体
2. 特許請求の範囲

### 一般式



(ただし、 $x = 0.2 \sim 2.5$   
 $y = 0.05 \sim 1.0$ )

で表わされる組成を有することを特徴とする緑色発光螢光体。

3. 発明の詳細な説明

この発明はTb付活の緑色発光螢光体に関する。

従来、緑色発光螢光体としては、Tb(テルビウム)で付活されたガーネット構造を有する $Y_3Al_5O_{12}$ (アルミン酸イットリウム)(以下YAGと書く)が知られているが、200～300°Cでの高温下に於ける発光効率の低下、放電灯に用いた場合に長期使用後の光束の低下および螢光体製造時1300～1400°Cの高温処理が必要となるなど多くの欠点を有していた。

本発明は従来の欠点を改良したもので、YAG

の一部を $Ca_3Al_2Si_2O_{12}$ で置換することにより、優れた温度特性、効率特性、製造の容易性などを有する緑色発光螢光体を提供することを目的とする。

以下本発明による実施例について詳細に説明する。

本発明はテルビウム付活 $Y_3Al_5O_{12}$ (YAG)の一部を $Ca_3Al_2Si_2O_{12}$ で置換することにより得られ、満足なものが得られることを見出した。一般式 $Y_{(1-x-y)}Ca_xTb_yAl_{2-x}Si_xO_{12}$ で表わされる螢光体である。

本発明に係る螢光体は例えば合成用原料組成分として母体用にはアルミナ、酸化イットリウム、炭酸カルシウム、二酸化ケイ素または、焼成時に前述した化合物を生ずる原料を使用する。また活性剤としてはテルビウムの酸化物、フッ化物など要するテルビウムを含むものであればよい。なお活性剤のテルビウムはイットリウムとの共沈を使用しても良い。更に融剤としてはフッ化アンモニウム、フッ化アルミニウム、フッ化カリウムなど

のフッ化物系のものを用いると良い。なおフッ化物系以外の例えばNaCl, KCl, NH<sub>4</sub>Clなどの塩化物、Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>などを用いても効果はなかつた。

本発明の蛍光体の組成としては一般式  $Y_{(1-x-y)}Ca_xTb_yAl_{(1-x-y)}Si_xO_{12}$  ( $x=0.2\sim 2.5$ ,  $y=0.05\sim 1.0$  の範囲を越えれば輝度低下する) で示される化合物において、モル数の合計が化学量論組成から多少ずれても特性に大きな影響を与えない。

次に本発明の蛍光体の具体的実施例について説明する。

#### 実施例

$Y_{1.5}Tb_{0.5}Al_{1.5}O_{12}$	9.7 g
炭酸カルシウム ( $CaCO_3$ )	0.83 g
ガンマアルミナ ( $\gamma-Al_2O_3$ )	0.54 g
二酸化ケイ素 ( $SiO_2$ )	0.30 g
フッ化アンモニウム ( $NH_4F$ )	0.18 g

上記組成の原料を混合して大気中で1200°C、2時間の焼成を行なうことにより、

$Y_{1.5}Ca_{0.5}Tb_{0.5}Al_{1.5}O_{12}$  蛍光体を得た。この蛍光体に254 nmの紫外線を照射することにより、第1図に示すような490 nm, 545 nm, 585 nm および625 nm付近に発光ピークを有する鮮明な緑色発光が得られた。なおテルビウム付活  $Y_2Al_3O_{12}-Ca_3Al_2Si_2O_{12}$  固溶体の高圧水銀灯励起(100 Wの高圧水銀灯の内管を刺激光源として測定した粉

体輝度)による粉体輝度を測定すると、受光器としては視感度に合わせてフォトセルを用いた場合に、第2図に示すように、 $Y_2Al_3O_{12}$ を10 mol% ~ 70 mol%の  $Ca_3Al_2Si_2O_{12}$ で置換することにより、Tb付活  $Y_2Al_3O_{12}$ に比べ1.2 ~ 1.5倍に輝度が向上する。好ましくは置換量が10 mol% ~ 50 mol%の範囲内が良い。これは置換量が50 mol%以上になるとサンプルが焼結し始め輝度も低下してくるためである。


本発明による蛍光体は、たとえば  $Y_{1.5}Ca_{0.5}Tb_{0.5}Al_{1.5}Si_{0.5}O_{12}$  で示されるものと従来の  $Y_{1.5}Tb_{0.5}Al_{1.5}O_{12}$ との刺激スペクトルを比較すると、第3図に示すように、 $Y_{1.5}Tb_{0.5}Al_{1.5}O_{12}$ の刺激スペクトル(1)に比べ本発明の  $Y_{1.5}Ca_{0.5}Tb_{0.5}Al_{1.5}Si_{0.5}O_{12}$ の刺激スペクトル(2)は何れの波長領域においても刺激効率が低い。また刺激波長の幅も広がっており、高圧水銀灯中の紫外線分布(3)からしても非常に有利になつており、すなわちこの蛍光体は高圧水銀灯に用いた場合効率よく発光する。

本発明による蛍光体の温度特性は、第4図に示すように、高圧水銀灯励起により温度を室温より約300°Cの範囲内で変化させ各々室温における輝度の値を100として温度変化による輝度の変化を調べた結果、従来の蛍光体  $Y_{1.5}Tb_{0.5}Al_{1.5}O_{12}$ の温度特性(4)は高温になるに従つて輝度が低下する傾向があるのに対し本発明による蛍光体  $Y_{1.5}Ca_{0.5}Tb_{0.5}Al_{1.5}Si_{0.5}O_{12}$ の温度特性(5)は高温になるに従つて輝度が向上する傾向があり温度特性が非常に優れている。高圧水銀灯は普通点灯中の温度は200°C ~ 300°Cと言われており、本発明の蛍光体は刺激および発光効率と同様に温度特性の面でも高圧水銀灯用蛍光体として非常に優れた特性を発揮する。


#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例による特性を示す発光スペクトル図、第2図は組成比と相対輝度との関係を示す特性図、第3図は従来例と比較説明する特性図、第4図は温度特性を示す図である。


第 1 图



第 2 图



第 3 图



第 4 图

